



## EBONY BLACK WOOD

Garantie  
**10 JAHRE**

Installationstemperatur  
**VON +15°C BIS +25°C**

Lagerung von +5°C bis +35°C  
**3 JAHRE**

**LÄNGE** ↔ **50 m**

**BREITE** ↔ **122 cm**

## EIGENSCHAFTEN

Primer/Primer +	✓
Papierliner	✓
Verformbar unter	✓
Wärmeeinfluss	
Kalandriertes Polymer	✓
Inneninstallation	✓
Externe Anwendung	✗
UV-Beständig	✓
Blasenfreier	✓
Permanentkleber	
Aussehen	Matt
Stärke	250 µ
Kratzfestigkeit	Mittel

## ZERTIFIZIERUNG

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

## ALLGEMEINES

### HAFTKRAFT :

91 Minuten nach der Anbringung: 1,04 kg/cm  
24 Stunden nach der Anbringung: 1,43 kg/cm  
3 Tage nach der Anbringung: 1,51 kg/cm  
7 Tage nach der Anbringung: 1,65 kg/cm

### HAFTKRAFT BEI HOHER TEMPERATUR :

Nach dem ersten Tag: 1,37 kg/cm  
Nach 7 Tagen: 1,03 kg/cm

### LANGLEBIGKEIT :

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

### INSTANDHALTUNG :

Ein schnelles und einfaches hoch qualitatives Material welches sich schnell und einfach reinigen lässt und Schimmelbildung und Fleckenbildung verhindert. Die Reinigung kann mit allen Arten von Haushaltsreinigungsprodukten ausser Aceton oder Benzin durchgeführt werden.

*Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl' behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern.*

*Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der*

*Realisierung Ihres Cover-Styl'-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.*

