



SUPER MAT LIGHT CLOUD GREY

Kolor jednolity

Gwarancja
10 LATA

Temperatura montażu
OD +15°C DO +25°C

Przechowywanie od +5°C do +35°C
3 LATA

DŁUGOŚĆ ↔ **50 m**

SZEROKOŚĆ ↔ **122 cm**

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Primer/Primer + | ✓ |
| Podkład papierowy | ✓ |
| Termokurczliwość | ✗ |
| Polimer kalandrowany | ✓ |
| Instalacja wewnętrzna | ✓ |
| Instalacja zewnętrzna | ✗ |
| Odporność na promieniowanie UV | ✗ |
| Klej permanentny kanalikowy (bubble free) | ✓ |
| Wygląd | Ultra Mat |
| Grubość | 210 μ |
| Odporność na zarysowania | Wysoka |

CERTYFIKAT

| | |
|------------|---|
| CE | ✓ |
| IMO | ✓ |
| MED | ✓ |
| RAIL | ✓ |
| REACH | ✓ |
| TCHIBO | - |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC | ✓ |

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYCZEPNOŚĆ :

91 minut po montażu: 1,04 kg/cm
24 godziny po instalacji: 1,43 kg/cm
3 dni po instalacji: 1,51 kg/cm
7 dni po instalacji: 1,65 kg/cm

PRZYCZEPNOŚĆ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE :

Po 1. dniu: 1,37 kg/cm
Po 7 dniach: 1,03 kg/cm

TRWAŁOŚĆ :

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pęknięcie, łuszczenie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA :

Materiał łatwy w konserwacji. Powierzchnia zewnętrzna ułatwia czyszczenie i utrudnia życie pleśni. Czyszczenie może się odbywać przy użyciu wszelkich domowych środków czyszczących z wyjątkiem produktów żrących takich jak cetony czy benzyna lakowa.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie.

Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od